



Ficha Técnica

TEMTEX 660/LS



Descripción	Tejido de fibra de vidrio pesado "Atlas"	
Aplicaciones	- Colchonetas aislantes	-Protección contra el fuego

Características de TEMTEX 660/LS				Método de Prueba
Peso Total	g/m ²	660	± 5%	
Ancho	mm	1000	± 10	DIN 53851
Espesor	mm	0,62	± 0,04	DIN 53855
Longitud rollo	m	50		
Max. Temp. Aplicación	°C	500		
Observaciones				

Estructura del Tejido				
	Unidad	Datos	Tolerancia	Método de Prueba
Tejido Base		E-Vidrio		
Peso	g/m ²	660	± 5%	DIN 53854
Dibujo		8H Satin		
Disposición	per cm	16,0 x 15,0	± 3%	DIN 53853
Urdimbre	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Trama	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Resistencia a la tracción (Urdimbre x Trama)	N/cm	1100 x 1000		DIN 53857

La estabilidad / resistencia, espesor y peso de la superficie varía según el tipo de acabado de la tela. Los valores indicados son aproximados y no son garantizados.