



Ficha Técnica

TEMTEX 950/Cara



Descripción	Tela texturizada, tejida cruzado, purgada con calor (caramelizado) para reducir el polvo y retirar los aditivos de tejedura.
Aplicaciones	-Colchonetas aislantes -Protección contra el calor, -Sustituto del amianto.

Características de TEMTEX 950/Cara				Método de Prueba
Peso Total	g/m ²	945	± 5%	
Ancho	mm	1000	± 15	
Espesor	mm	1,50	± 0,1	
Longitud rollo	m	50		
Max. Temp. Aplicación	°C	500		
Observaciones				

Estructura del Tejido				
	Unidad	Datos	Tolerancia	Método de Prueba
Tejido Base		E-Vidrio		
Peso	g/m ²	950	± 5%	DIN 53854
Dibujo		tejido cruzado 2/2		
Disposición	per cm	11,0 x 7,5	± 3%	DIN 53853
Urdimbre	Tex	ET6-500 tex	± 5%	
Trama	Tex	ET6-500 tex	± 5%	
Resistencia a la tracción (Urdimbre x Trama)	N/cm	1100 x 800		DIN 53857
Recubrimiento/ Acabados		caramelizado		
Peso	g/m ²	-		
De 1 ó 2 lados				

La estabilidad / resistencia, espesor y peso de la superficie varia según el tipo de acabado de la tela. Los valores indicados son aproximados y no son garantizados.